

試験台帳 (代行)

技術部長 係

日付	施工者 工事名 打込箇所	配合	時間 車番	実測値						材齢	試験 養生 供試体	No.	質量	荷重	強度		摘要		
				スランプ	AIR	フロー 材料 分離	CT	外気温	塩化物										
2023 2/20	有限会社長岡生コンクリート マペイ クリーン (クリーンなし)	規格品 普通 40-15-25 N チューポールHP-11	11:00 410	22.0	5.1		15.0	17.0	----	4 圧縮	49	3.670	288	36.7	37.1				
										2/24 標準養生 工場 100×200	50						3.660	294	37.4
										7 圧縮 2/27 標準養生 工場 100×200	51						52		
2023 2/20	有限会社長岡生コンクリート マペイ クリーン (クリーン1.5ml/40l)	規格品 普通 40-15-25 N チューポールHP-11	11:10 410	19.5	3.8		15.0	17.0	----	4 圧縮	55	3.730	308	39.2	38.7				
										2/24 標準養生 工場 100×200	56						3.750	299	38.1
										7 圧縮 2/27 標準養生 工場 100×200	57						58		
2023 2/20	有限会社長岡生コンクリート マペイ クリーン (クリーン5.0ml/30l)	規格品 普通 40-15-25 N チューポールHP-11	11:20 410		3.4		15.0	17.0	----	4 圧縮	70	3.700	303	38.6	38.6				
										2/24 標準養生 工場 100×200	0						0		
										7 圧縮 2/27 標準養生 工場 100×200	71						0		
2023 2/20										28 圧縮	72								
										3/20 100×200	0					0			